



by  **Softer Color**

catalogo

WET BLUE

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



WET BLUE

DYES FOR LEATHER by SOFTER COLOR

Softer Color, con più di 30 anni di esperienza nel settore, è leader nella produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di coloranti per tutti i settori industriali, tra cui il mercato delle concerie.

La vasta gamma di coloranti disponibili offre soluzioni concrete per tutti i clienti di Softer Color in Europa, Nord Africa e America e si compone di 5 linee specifiche:

- **Beige**, ricercati per ottenere varie tonalità di pastello;
- **Penetration**, scelti per una elevata penetrazione;
- **Economy**, studiati per ottenere un alto valore resa - prezzo;
- **Wet blue**, metal complex raccomandati per un cuoio di alta qualità (prem);
- **Metal free**, privi di metalli complessi, raccomandati per un cuoio di alta qualità (no prem).

Softer Color è attenta e sensibile alla salute dei suoi dipendenti, adotta elevati standard di sicurezza e qualità del lavoro nonché all'ambiente circostante tramite la certificazione ISO 9001:2015; dimostra inoltre un particolare interesse alla responsabilità sociale, attraverso la registrazione REACH dei prodotti commercializzati.

Informazioni sulle solidità

SOLIDITÀ ALLA LUCE	I.U.F. 402
PENETRAZIONE	I.M.
MIGRAZIONE PVC	I.U.F. 442
ESAURIMENTO	I.M.
SOLIDITÀ GR/L 60° C	I.U.F. 201
SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	I.U.F. 423
SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	I.U.F. 426
SOLIDITÀ AGLI ACIDI	I.U.F. 202
SOLIDITÀ AGLI ALCALI	I.M.
TROPICAL TEST	I.M.

Tinture eseguite al 2,5% su peso pelli in WetBlue/WetWhite.

I dati e le informazioni di questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze pertanto non esentano gli utilizzatori finali a condurre propri test a garanzia dell'idoneità dei risultati che si intendono ottenere. Dati e informazioni non costituiscono in alcun modo accordi e garanzie contrattuali.

Dichiarazione di responsabilità

Softer Color declina ogni responsabilità dovuta all'uso improprio o incorretto dei suoi coloranti. Questi prodotti non sono tossici ma è molto importante rispettare le norme di sicurezza fornite nella SDS allegata. Per qualsiasi domanda, contattateci al numero +39 0543 724672.

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for Leather

by  **Softer Color**

WET BLUE

YELLOW RC

2,5%



SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
3	3	5	4	30	4	3	5	4	5	Cr

ORANGE 2GC

2,5%



4/5	2/3	5	5	40	4	4	4/5	4	5	Cr
-----	-----	---	---	----	---	---	-----	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather

by  **Softer Color**

WET BLUE

ORANGE G

2,5%




SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

3/4	3	4	4	15	4	4	4	4	4/5	Cr
-----	---	---	---	----	---	---	---	---	-----	----

ORANGE MRL

2,5%



4/5	3/4	4	4	35	2/3	3/4	4/5	4	4	Cr
-----	-----	---	---	----	-----	-----	-----	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

RED GL

2,5%



SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

4	4	4/5	4	30	3/4	4	4/5	4/5	4/5	Cr
---	---	-----	---	----	-----	---	-----	-----	-----	----

BORDEAUX B

2,5%



SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

2/3	4/5	4/5	4	30	3	5	4/5	3/4	5	Cr
-----	-----	-----	---	----	---	---	-----	-----	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

TURQUOISE GL

2,5%



5	4	3	3	30	4	4	5	3	5	Cu
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

BLUE 2G

2,5%



3/4	3	5	3	15	3/4	3/4	5	3	4/5	Cr
-----	---	---	---	----	-----	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather


by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

NAVY BLUE MTR


2,5%



2	4	4	4/5	40	5	5	4	4	3/4	Cr
---	---	---	-----	----	---	---	---	---	-----	----

GREEN NG

2,5%



5	2/3	5	5	50	3	3	4	4	4/5	Cu
---	-----	---	---	----	---	---	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*



by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

OLIVE BROWN NB



2,5%



4	3	4	4	100	3	3/4	3/4	3	4	Fe
---	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	---	----

OLIVE G

2,5%



4	3/4	5	4/5	50	2/3	2/3	4	4	4	Fe
---	-----	---	-----	----	-----	-----	---	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather


by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

OLIVE 2GN

2,5%



4	3	4	3	35	4	4	4	4	2	Fe
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

HAVANA 2RL

2,5%



4	4	4/5	4	100	3	2/3	5	5	4/5	Cr
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

HAVANA T

2,5%



3/4	3	4	4	15	4	4	4	4	4/5	Cr
-----	---	---	---	----	---	---	---	---	-----	----

HAVANA A

2,5%



4	4/5	5	5	50	4	3/4	3/4	3	4/5	Cu
---	-----	---	---	----	---	-----	-----	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

BROWN HG

2,5%



2	3/4	4/5	4	70	4	5	5	4	5	Cu
---	-----	-----	---	----	---	---	---	---	---	----

BROWN G

2,5%



4	4	4/5	4	100	3	2/3	5	5	4/5	Cr
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather


by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

BROWN R


2,5%



3/4	4	5	4	60	4	4	4	3/4	4/5	Cr
-----	---	---	---	----	---	---	---	-----	-----	----

BROWN MFR

2,5%



4	3	3	4/5	20	3	3	4/5	3/4	3	Cu
---	---	---	-----	----	---	---	-----	-----	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

BROWN RL


2,5%



4	3/4	4/5	4	40	5	4/5	5	2	5	Fe
---	-----	-----	---	----	---	-----	---	---	---	----

BROWN NT

2,5%



3/4	3	3/4	5	40	3	2/3	4	4	3/4	Fe
-----	---	-----	---	----	---	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



DYES for Leather

by  **Softer Color**

WET BLUE

DARK BROWN MBL


2,5%



SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
4	2/3	4	5	20	2	3/4	4	4	5	Cr

BROWN SGR

2,5%



3/4	2/3	3/4	4/5	50	4/5	4	3/4	3	1	Cr
-----	-----	-----	-----	----	-----	---	-----	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

DARK BROWN SGR


2,5%



3/4	2/3	3/4	4/5	55	4/5	4	3/4	3	1	Cr
-----	-----	-----	-----	----	-----	---	-----	---	---	----

GREY B

2,5%



5	4/5	5	4	100	4	4/5	5	3	3	Cr
---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather



by  **Softer Color**

WET BLUE

SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

GREY W


2,5%



5	4/5	5	5	100	4	4/5	5	3	3	Cr
---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	---	----

BLACK BR

2,5%



4/5	3	3/4	3/4	70	3	3/4	5	5	4	Cr
-----	---	-----	-----	----	---	-----	---	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

BLACK HBR

2,5%



SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	SOLIDITÀ AD ACIDI	SOLIDITÀ AD ALCALI	TROPICAL TEST	METALLO COMPLESSO
3	3	3/4	3	100	3	3/4	3/4	3	2/4	Cr

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it